

# FLOOR

Krāsa grīdām

Izcila nodilumizturība

Ātri žūstoša

Nedzeltējoša

Pusmatēta ūdens bāzes akrilāta krāsa, kas ir īpaši izstrādāta koka grīdām iekšdarbos. Krāsa lieliski sedz un izlīdzinās, veidojot nodilumizturīgu virsmu.



## TEHNISKIE DATI

<b>Pielietojums</b>	Koka grīdas, kāpnes, margas. Lieliski piemērota arī iepriekš ar ūdens bāzes, alkīda vai epoksīda krāsām vai ar lakām apstrādātu grīdu pārkrāsošanai.
<b>Spīdums</b>	Pusmatēts
<b>Patēriņš (vienai kārtai)</b>	6-9 m <sup>2</sup> /l.
<b>Tonēšana</b>	Krāsu var izmantot baltu vai tonēt gaišos (A bāze) vai tumšos (C bāze) toņos atbilstoši Tikkurila grīdu toņu kartei. Tonētu produktu nemaina un atpakaļ nepieņem.
<b>Bāzes krāsas</b>	A BĀZE, C BĀZE
<b>Uzklāšanas metode</b>	Uzklājama ar otu vai rulli ar īsu plūksnu (gludām virsmām).
<b>Žūšanas laiks (+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%)</b>	Putekļi nelīp pēc 15 min., var pārkrāsot pēc 2 stundām. Virsmas var lietot nākamajā dienā. Pilnīgu cietību un abrazīvās īpašības virsma sasniedz pēc apm. 2 nedēļām.
<b>Atšķaidītājs</b>	Ūdens.
<b>Darbarīku mazgāšana</b>	No darbarīkiem notīrīt lieko krāsu, izmazgāt ar ūdeni un ziepēm.
<b>Uzglabāšana</b>	Sargāt no sala!
<b>Uzglabāšanas laiks</b>	Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā. Ražošanas un derīguma termiņa datumi norādīti uz iepakojuma. Atvērta tara rūpīgi jāaizver.
<b>Sausais atlikums</b>	A bāze 37% no tilpuma, C bāze 32% no tilpuma.
<b>Blīvums</b>	1,1 -1,2 kg/l, atkarībā no toņa.
<b>Izturība pret ķīmikālijām</b>	Iztur īslaicīgu parasto mazgāšanas līdzekļu un vāju šķīdinātāju (lakbenzīna) iedarbību. Neiztur stiprus šķīdinātājus (nitro šķīdinātāju).



## TEHNISKIE DATI

**Iepakojumi**A BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 7.2 l  
C BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 7.2 l

## LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

### SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīriet virsmu no putekļiem un netīrumiem. Attīrītu koka virsmu nogruntēt ar izolācijas gruntskrāsu Tikkurila Multistop 1-2 kārtās (atkarībā no koksnes stāvokļa). Tikkurila Multistop izmantošana palīdz novērst toņa izmaiņas un citu dzeltēšanu veicinošu vielu, piemēram, darvas iesūkšanos krāsā. Izmantojot gruntskrāsu, vadīties pēc ražotāja norādījumiem par produkta izmantošanu.

Iepriekš krāsotas vai lakotas virsmas:

Attīrīt virsmu no vecās, atlupušās krāsas vai lakas, netīrumiem un putekļiem. Taukainas un netīras virsmas nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, ļaut nožūt. Spīdīgas, vecas krāsotas vai lakotas virsmas noslīpēt matētas, notīrīt putekļus. Plaisas un nelīdzenas virsmas apstrādāt ar Vivacolor Snickeri špakleļtepi. Virsmu noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus.

### KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai virs +5°C, relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā izvairīties no caurvēja.

### KRĀSOŠANA

Pirms krāsošanas krāsu Floor rūpīgi samaisīt. Lai iegūtu vienmērīgu pārklājumu un izvairītos no toņu atšķirībām, nepieciešamo krāsas daudzumu sajaukt vienā traukā. Uzklāt 1-2 kārtas ar otu vai rullīti ar īsu plūksnu. UZMANĪBU! Krāsa žūst ātri, tādēļ jau iepriekš saplānot krāsošanas darbus, lai izvairītos no krāsas pārklāšanās. Uzklāt krāsu dēļu garenvirzienā, vienlaikus apstrādājot vairākus dēļus. Veikt remontkrāsošanu, kad krāsa ir nožuvusi.

### VIRSMAS KOPŠANA

Virsmas ir pilnībā nožuvusi un sasniedz galīgo izturību un noturību pret ķīmikālijām pēc apm. 2 nedēļām. Izvairīties no virsmas tīrīšanas šajā laika periodā. Pirmās nedēļas laikā nenovietot uz virsmas smagus priekšmetus, piemēram, paklājus, kas var palēnināt virsmas žūšanu. Virsmas var tīrīt 2 nedēļas pēc krāsošanas. Virsmas tīrīšanai izmantot neitrālā (pH 6-8) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu.

### VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Contains: 1,2-benzotiazol-3(2H)-ons (BIT). Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izmantot aizsargcimdus.

Tukšā tara jānogādā izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu. Nepieļaut produkta izliešanu kanalizācijā, augsnē un ūdenstilpnēs. Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. ES GOS robežvērtība (apakšgrupa A/i) 140 g/l. Produkta maksimālais GOS saturs ir 140 g/l.

### TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala

### PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

[www.vivacolor.lv](http://www.vivacolor.lv)

### KRĀSU LĪNIJA

82888

