

# Lacquer Parquet Akva

Laka koka grīdām

Viegli uzklājama  
Teicami izlīdzinās  
Nedzeltējoša

Nodilumizturīga ūdens bāzes laka koka grīdām



TEHNISKIE DATI	
<b>Pielietojums</b>	Iekšdarbu laka koka un parketa grīdu lakošanai dzīvojamās telpās, kur nepieciešama teicama nodilumizturība. Piemērota galda virsmām, kāpnēm un sienu paneļiem. Nav piemērota dimanta priedes, dūmotā ozola un stabilizētā dižskābarža virsmām.
<b>Spīdums</b>	Matēts
<b>Patēriņš (vienai kārtai)</b>	8-10 m <sup>2</sup> /l – uzklājot ar otu vai rulli, 10-12m <sup>2</sup> /l – uzklājot ar mohēras vai filca aplikatoru, 16-20m <sup>2</sup> /l – uzklājot ar lakas aplikatoru. Patēriņš ir atkarīgs no uzklāšanas metodes.
<b>Tonēšana</b>	Laka ir gatava lietošanai. Laku netonē. Lai iegūtu tonētu virsmu, zem lakas uzklājiet piemērotu ūdens bāzes beici.
<b>Uzklāšanas metode</b>	Uzklāšana ar otu, rulli, mohēras vai filca aplikatoru, lakas aplikatoru.
<b>Žūšanas laiks (+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%)</b>	4-6 stundas – var slīpēt un lakot nākamo kārtu, 1-2 dienas – sasniedz lietošanai gatavu cietību, 1 nedēļa – sasniedz maksimālu cietību.
<b>Atšķaidītājs</b>	Ūdens. Laku var atšķaidīt ar ūdeni līdz 10% apmērā no lakas tilpuma.
<b>Darbarīku mazgāšana</b>	No darbarīkiem notīrīt lakas atlikumus un izmazgāt tos ar ūdeni. Viegli nožuvušu laku var iztīrīt ar Special Solvent un pēc tam izmazgāt ar ziepēm un ūdeni.
<b>Uzglabāšana</b>	Sargāt no sala!
<b>Uzglabāšanas laiks</b>	Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā: 1 gads no ražošanas datuma (norāde uz iepakojuma).
<b>Sausais atlikums</b>	Apm. 30% no tilpuma.
<b>Blīvums</b>	1,1 kg/l, (ISO 2811).
<b>Izturība pret ķīmikālijām</b>	Iztur īslaicīgu parasto mazgāšanas līdzekļu iedarbību. Neizmantot atšķaidītājus, piemēram, Special Solvent vai Special Spray.
<b>Iepakojumi</b>	1 l, 5 l



## LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

### SAGATAVOŠANA

Neapstrādātas virsmas:

Jaunu koka virsmu attīrīt no putekļiem un netīrumiem. Virsmu noslīpēt ar smilšpapīru Nr.100-120, notīriet putekļus. Plaisas un nelīdzenu koka virsmu apstrādāt ar slīpēšanas putekļu un Lacquer Parquet Akva maisījumu. Virsmu noslīpēt ar smilšpapīru Nr. 100-120, notīriet putekļus.

Iepriekš apstrādātas virsmas:

Nedaudz nodilušu lakotu virsmu nomazgāt ar Special Clean, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Vecas lakotas, spīdīgas virsmas noslīpēt matētas ar smilšpapīru Nr.120-150, notīrīt putekļus.

No spēcīgi nodilušas lakotas virsmas pilnībā noslīpēt veco laku. Plaisas un nelīdzenu koka virsmu apstrādāt ar slīpēšanas putekļu un Lacquer Parquet Akva maisījumu. Virsmu noslīpēt un notīrīt putekļus.

### GRUNTĒŠANA

Pirms lietošanas laku rūpīgi samaisīt, izvairīties no gaisa iekļūšanas lakā. Virsmu nogruntējiet 1-2 reizes plānā kārtā ar otu vai 2-3 reizes ar mohēras vai filca aplikatoru. Pēc katras kārtas nožūšanas, virsmu viegli noslīpēt ar smilšpapīru Nr.150 un notīt putekļus.

### UZKLĀŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai no +5 °C līdz +28 °C, un relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%.

### UZKLĀŠANA

Pirms lietošanas laku rūpīgi samaisīt. Uzklāt 2-3 reizes ar otu vai mohēras/filca aplikatoru, 1-2 reizes ar rulli. Uzklāt gaismas krišanas virzienā. Lai virsma būtu vienmērīga, dēļu grīdām apstrādāt pāris dēļus vienlaicīgi. Lakotās virsmas tonis ir atkarīgs no koka sugas, cietības un lakas kārtu skaita. Lai iegūtu vienmērīgu virsmu, vēlams visu virsmu noklāt vienā uzklāšanas reizē.

### VIRSMAS KOPŠANA

Mēbeles var novietot uz grīdas parasti 1-2 dienas pēc lakošanas. Smagākas mēbeles var novietot uz grīdas 1 nedēļu pēc lakošanas, kad laka ir sasniegusi pilnīgu cietību. Virsmas var tīrīt 1 mēnesi pēc lakošanas. Virsmas tīrīšanai izmantot ūdeni vai neitrālā (pH 6-8) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Ļoti netīru virsmu tīrīšanai izmantot vāji sārmainā (pH 8-10) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Pēc tīrīšanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni. Sagatavojot mazgāšanas līdzekļa šķīdumu, ievērot ražotāja norādījumus.

### VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Contains: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT), 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)), 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (MIT) Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izmantot aizsargcimdus.

Nepieļaut produkta izliešanu kanalizācijā, augsnē un ūdenstilpnēs. Tukšā tara jānogādā izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu. Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. ES GOS robežvērtības (apakšgrupa A/i) 140 g/l. Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS saturs ir 140 g/l.

### TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala

### PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

[www.vivacolor.lv](http://www.vivacolor.lv)

### KRĀSU LĪNIJA

82888