

Hansa Facade

Satur silikona piedevu, kas atgrūž ūdeni
Uzlabota izturība pret atmosfēras iedarbību
Ļoti laba segtspēja

Krāsa mūra un apmestām fasādēm



TEHNISKIE DATI	
Pielietojums	Dzīvojamo, tirdzniecības, ražošanas vai noliktavu ēku fasādes. Piemērota jaunu un iepriekš krāsotu minerālšķiedras plātņu, betona un apmestu virsmu krāsošanai. Nav piemērota virsmām, kas krāsotas ar kaļķa krāsām.
Spīdums	Pilnīgi matēts
Patēriņš (vienai kārtai)	4-6m ² /l – vienā kārtā uz betona, apmestām un ķieģeļu virsmām. Krāsas patēriņš ir atkarīgs no virsmas raupjuma un uzklāšanas metodes.
Tonēšana	Krāsu var izmantot baltu (LA bāze) vai tonēt pēc Tikkurila toņu kartēm (LA un LC bāze). Tonētu produktu nemaina un nepieņem atpakaļ.
Bāzes krāsas	LA BĀZE, LC BĀZE
Uzklāšanas metode	Uzklāšana ar otu, rulli vai augstspiediena izsmidzinātāju. Augstspiediena izsmidzinātāja sprauslai jābūt 0,018" - 0,023" vai 0,460 - 0,580 mm.
Žūšanas laiks (+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%)	12 stundas – var pārkrāsot.
Atšķaidītājs	Ūdens. Krāsu var atšķaidīt līdz 10% apmērā no tilpuma.
Darbarīku mazgāšana	No darbarīkiem notīrīt krāsas atlikumus un izmazgāt tos ar ūdeni.
Uzglabāšana	Sargāt no sala!
Uzglabāšanas laiks	Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā – 2 gadi no ražošanas datuma (ražošanas un derīguma termiņa datumi norādīti uz iepakojuma).
Sausais atlikums	Apm. 40% no tilpuma.
Blīvums	1,5 kg/l.
Ūdens tvaiku difūzija	Sd, H ₂ O ≤ 0,14m, lietojot saskaņā ar ražotāja norādījumiem (ISO 7783-2).
Ūdens absorbcija	W ≤ 0,1kg/m ² *h ^{0,5} , lietojot saskaņā ar ražotāja norādījumiem (EN 1062-3).
Iepakojumi	LA BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l LC BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l



LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīrīt virsmu no putekļiem, netīrumiem, sāļiem un citām vāji saistītām daļiņām. Jaunas betona virsmas var krāsot tikai pēc pirmās apkures sezonas, t.i., pēc tam, kad ir iztvaikojis liekais mitrums un betons ir kļuvis siltumcaurlaidīgs. Lai uzlabotu adhēziju un likvidētu cementa līmi, betona virsmas, kas pēc veidņu noņemšanas ir kļuvušas spīdīgas, pirms gruntēšanas apstrādāt ar smilšu strūklku vai tērauda suku. Ārējās minerālšķiedras plātņu virsmas var krāsot 1/2 gadu pēc to uzstādīšanas uz ārsienām. Jaunas apmestas virsmas var krāsot 1-2 mēnešus pēc virsmas sacietēšanas.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Ar smilšu strūklku vai tērauda suku no virsmas notīrīt vāji saistītās daļiņas un atlupešo krāsu. Atvērt betona plaisas, no tērauda armatūras notīrīt rūsu un apstrādāt ar pretkorozijas krāsu. Visi virsmas defekti ir jānovērš atbilstoši būvmateriālu specifiskajai. Lai izlīdzinātu nelīdzenu virsmu, izmantot pēc sastāva piemērotu cementa javu. Apmestu virsmu izlīdzināšanai izmantot kaļķu-cementa javu. Virsmu nomazgāt ar mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Pelējuma vai aļģu noņemšanai izmantot ūdens un Tikkurila Homeenpoisto šķīdumu, ievērojot ražotāja norādījumus.

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai virs +5 °C, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā ir jāizvairās no augstas temperatūras un tiešiem saules stariem.

KRĀSOŠANA

Pirms krāsošanas krāsu Hansa Facade rūpīgi samaisīt, pirmajai kārtai krāsu atšķaidīt ar ūdeni līdz 10 % apmērā no tilpuma. Lai iegūtu vienmērīgu virsmas toni, pirms krāsošanas vienā traukā sajaukt nepieciešamo tonētas krāsas daudzumu. Krāsot 1 vai 2 kārtās ar rulli, otu vai izsmidzinātāju. UZMANĪBU! Augi un virsmas, kuras nav paredzēts krāsot (logi, metāla virsmas u.c.), pirms krāsošanas ir jāpārklāj.

VIRSMAS KOPŠANA

Virsmas var tīrīt ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Vispiemērotākā tīrīšanas metode ir mazgāšana ar ūdens strūklku. Jāņem vērā, ka mitrās tīrīšanas rezultātā var mainīties virsmas tonis, tādēļ tīrāmā vieta ir jānorobežo. Pirms mazgāšanas notīrīt atlupešās daļiņas un netīrumus. Pelējuma vai aļģu noņemšanai izmantot Tikkurila Homeenpoisto un rūpīgi noskalot. Pēc pelējuma noņemšanas virsmu vienmēr pārkrāsot.

VIDES AIZSARDŽĪBA, DARBA AIZSARDŽĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Contains: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT), 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)) Var izraisīt alergisku ādas reakciju. Izmantot aizsargcimdus.

Nepieļaut produkta izliešanu kanalizācijā, augsnē un ūdenstilpnēs. Tukšā tara jānogādā izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu. Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. ES GOS robežvērtības (apakšgrupa A/c) 40 g/l. Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS saturs ir 40 g/l

TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala

PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

www.vivacolor.lv

KRĀSU LĪNIJA

82888