

Special Floor

Krāsa grīdām

Izturīga
Elastīga krāsas plēve
Ļoti laba mitrumizturība

Izturīga krāsa koka un betona grīdām uz šķīdinātāja bāzes



TEHNISKIE DATI	
Pielietojums	Koka, kokšķiedras plātņu un betona virsmas dzīvojamās telpās. Piemērota arī tādām grīdām, kam nepieciešama augsta izturība, piemēram, balkonos, vannas istabās. Krāsa nav piemērota grīdām, kas ir izlīdzinātas ar izlīdzinošo masu, pakļautas augstam mehāniskam nodilumam, kā arī atklātām betona virsmām.
Spīdums	Spīdīgs
Patēriņš (vienai kārtai)	7-9 m ² /l – betona grīdām, 9-11m ² /l – koka un metāla virsmām.
Tonēšana	Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt pēc Tikkurila toņu kartēm (A un C bāze). Lietojot spilgtos toņus, labākai sedzamībai virsmu ieteicams nogruntēt ar gruntskrāsu līdzīgā tonī.
Bāzes krāsas	A BĀZE, C BĀZE
Uzklāšanas metode	Uzklājama ar otu, rulli vai augstspiediena izsmidzinātāju. Augstspiediena izsmidzinātāja sprauslai jābūt 0,009" - 0,013" vai 0,230 - 0,330 mm.
Žūšanas laiks (+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%)	3-4 stundas – var pieskarties, 24 stundas – var krāsot nākamo kārtu, 4 nedēļas - sasniedz pilnīgu cietību.
Atšķaidītājs	Special Solvent vai Special Solvent Spray.
Darbarīku mazgāšana	Pēc krāsošanas nekavējoties no darbarīkiem jānotīra krāsas atlikumi, jāizmazgā ar Special Solvent vai Special Solvent Spray.
Uzglabāšana	Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.
Uzglabāšanas laiks	Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā. Ražošanas un derīguma termiņa datumi norādīti uz iepakojuma.
Sausais atlikums	Apm. 50% no tilpuma.
Blīvums	1,0 -1,2 kg/l, atkarībā no bāzes krāsas un toņa (ISO 2811).
Izturība pret ķīmikālijām	Izturīga pret īslaicīgu sadzīves ķīmijas iedarbību un vājiem šķīdinātājiem (vaitspirtu). Neiztur stiprus šķīdinātājus (nitro šķīdinātāju).



TEHNISKIE DATI	
Termostabilitāte	Sausās telpās līdz +120°C. Ilgstoša augstas temperatūras iedarbība var izraisīt dzeltēšanu.
Iepakojumi	A BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l C BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīrīt koka virsmu no putekļiem un netīrumiem. Ja nepieciešams, plaisas un nelīdzenas koka vai metāla virsmas apstrādāt ar Vivacolor Snickeri špakleļtepi. Virsmu noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus. Metāla virsmas attīrīt no eļļas, rūsas un netīrumiem. Tāukainas un netīras virsmas nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Metāla virsmas nogruntēt ar metāla gruntskrāsu Universal Korrostop vai citu piemērotu pretkorozijas gruntskrāsu. Jaunas betona virsmas var krāsot ne agrāk kā 1 mēnesi pēc sacietēšanas. Betona relatīvajam mitrumam ir jābūt zem 97%. Notīrīt cementa līmi, spīdīgas virsmas noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus. Nelīdzenu virsmu aizpildīt ar piemērotu cementa masu.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Attīrīt virsmu no vecās, atlupušās krāsas, rūsas un netīrumiem. Tāukainas un netīras virsmas nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Spīdīgas, vecas krāsotas virsmas noslīpēt matētas, notīrīt putekļus. Metāla virsmas nogruntēt ar metāla gruntskrāsu Universal Korrostop vai citu piemērotu pretkorozijas gruntskrāsu. Plaisas un nelīdzenas koka vai metāla virsmas apstrādāt ar Vivacolor Snickeri špakleļtepi. Virsmu noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus. Nelīdzenu betona virsmu aizpildīt ar piemērotu cementa masu.

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai virs +5 °C, relatīvā gaisa mitrumam zem 80%.

KRĀSOŠANA

Pirms krāsošanas Special Floor rūpīgi samaisīt. Krāsojot pirmo kārtu uz nekrāsotas virsmas, krāsu atšķaidīt ar Special Solvent. Krāsojot ar izsmidzinātāju, krāsu atšķaidīt 20-30% apmērā no tilpuma ar Special Solvent Spray. Nākamajām kārtām izmantot neatšķaidītu krāsu. Lai iegūtu vienmērīgu virsmas toni, pirms krāsošanas nepieciešamo tonētas krāsas daudzumu no dažādiem iepakojumiem sajaukt vienā traukā. Ar rullīti, otu vai izsmidzinātāju uzklāt 1 vai 2 kārtas.

VIRSMAS KOPŠANA

Virsmas var tīrīt 1 mēnesi pēc krāsošanas. Virsmas tīrīšanai izmantot ūdenī vai neitrālā (pH 6-8) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Pēc tīrīšanas virsma noskalot ar tīru ūdeni. Sagatavojot mazgāšanas līdzekļa šķīdumu, ievērot ražotāja norādījumus. Pēc krāsošanas virsmu nedrīkst pakļaut lielai slodzei, jo pilnīgu cietību un nodilumizturību krāsotā virsma sasniedz apmēram 1 mēneša laikā. Ja virsmu nepieciešams tīrīt pirms šī termiņa, to var viegli tīrīt ar ūdenī samitrinātu sūkli vai lupatu.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA



Uzmanību

Contains: ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom., neodekānskābes kobalta sāls, etilmetilketoksīms. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēkēt. Izvairīties ieelpot putekļus/dūmus/gāzi/miglu/izgarojumus/smidzinājumu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargcimdus.

Nepieļaut produkta izliešanu kanalizācijā, augsnē un ūdenstilpnēs. Tukšā tara jānogādā izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu. Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. ES robežvērtības (apakšgrupa A/i) 500 g/l. Produkta maksimālais GOS saturs ir 500 g/l.

PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

www.vivacolor.lv



KRĀSU LĪNIJA

82888

Augstākminētie dati ir pārbaudīti un pareizi, tie ir balstīti uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju. Izplatītājs: SIA TIKKURILA, Krūzes iela 23 k-3, Rīga LV-1046, Latvija, tālr. +371 67611135, e-pasts: info.lv@tikkurila.com

