

Special Primer

Alkīda gruntskrāsa

Nosedz un bloķē traipus
Teicama adhēzija ar problemātiskām virsmām
Samazina apdares krāsas patēriņu

Tiksotropa, nepiloša gruntskrāsa uz šķīdinātāja bāzes, kurai ir teicama adhēzija ar problemātiskām virsmām



TEHNISKIE DATI	
Pielietojums	Sienas un griesti sausās un mitrās telpās, durvis, mēbeles un logu iekšējās virsmas. Piemērota jaunām un iepriekš krāsotām kokšķiedras plātņu, kartona, tapešu, betona, apmestām, kīeģeļu un špaktelētām virsmām, kā arī virsmām, kam ir nepieciešama speciāla apstrāde (piem., ar kaļķa vai krīta krāsu, vai krīta špakteltepi apstrādātas virsmas).
Spīdums	Pilnīgi matēts
Patēriņš (vienai kārtai)	10-12 m ² /l. Praktiskais patēriņš ir atkarīgs no uzklāšanas metodes, apstākļiem un krāsojamās virsmas formas un raupjuma.
Tonēšana	Balta
Bāzes krāsas	AP BĀZE
Uzklāšanas metode	Uzklājama ar otu, rulli vai augstspiediena izsmidzinātāju. Augstspiediena izsmidzinātāja sprauslai jābūt 0,013" - 0,015" vai 0,330 - 0,380 mm.
Žūšanas laiks (+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%)	3 stundas – var pieskarties, 24 stundas – var krāsot nākamo kārtu. Žūšanas laiks ir atkarīgs no gaisa mitruma un temperatūras.
Atšķaidītājs	Ja nepieciešams, atšķaidīt ar Special Solvent līdz 5% apmērā no tilpuma.
Darbarīku mazgāšana	No darbarīkiem nekavējoties pēc darba pabeigšanas notīrīt krāsas atlikumus, pēc tam izmazgāt ar Special Solvent vai Special Solvent Spray.
Uzglabāšana	Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.
Uzglabāšanas laiks	Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā. Ražošanas un derīguma termiņa datumi ir norādīti uz iepakojuma. Atvērtā tara rūpīgi jāaizver.
Sausais atlikums	Apm. 55% no tilpuma.
Blīvums	1,6 kg/l.
Termostabilitāte	Sausās telpās līdz +100 °C. Ilgstoša augstas temperatūras iedarbība var izraisīt dzeltēšanu.
Iepakojumi	1 l, 3 l, 10 l



LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīrīt virsmu no putekļiem un netīrumiem. No koka virsmu zaru vietām notīrīt sveķus un apstrādāt ar Tikkurila Multistop gruntskrāsu zaru vietām. Nelīdzenu virsmu nošpaktelēt ar piemērotu Vivacolor sērijas špakteltepi. Noslīpēt virsmu un notīrīt slīpēšanas putekļus.

Iepriekš krāsotas virsmas:

No virsmas ar skrāpi vai tērauda suku noņemt atlupušo krāsu, rūsu un netīrumus. Virsmu nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalot un ļaut nožūt. Spīdīgas un cietas virsmas noslīpēt matētas vai nomazgāt ar neatšķaidītu mazgāšanas līdzekli Special Clean. Nelīdzenu virsmu nošpaktelēt ar piemērotu Vivacolor sērijas špakteltepi. Noslīpēt virsmu un notīriet slīpēšanas putekļus.

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Koka virsmām ir jābūt tīrām un sausām (koksnes relatīvais mitrums zem 20%), gaisa temperatūrai virs +5 °C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā ir jāizvairās no augstas temperatūras.

KRĀSOŠANA

Pirms krāsošanas ar otu, Special Primer nemaisīt. Ja nepieciešams, atšķaidīt ar Special Solvent līdz 5% apmērā no tilpuma. Ja krāsa ir samaisīta, tai pirms krāsošanas jāļauj nostabilizēties. Uzklāt 1 kārtu Special Primer ar otu, rulli vai izsmidzinātāju.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA



Uzmanību

Contains: ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izealkāni, cikliskie, <2% arom. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izvairīties ieelpot putekļus/dūmus/gāzi/miglu/izgarojumus/smīdinājumu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Nepieļaut produkta izliešanu kanalizācijā, augsnē un ūdenstilpnēs. Tukšā tara jānogādā izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu. Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. ES GOS robežvērtības (apakšgrupa A/h) - 750 g/l. Produkta maksimālais GOS saturs ir 750 g/l.

PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

www.vivacolor.lv

KRĀSU LĪNIJA

82888

