

# Special Structure

Dekoratīva piedeva reljefas virsmas iegūšanai

**Struktūrveida virsma**

**Smalka un vidēja izmēra daļīnas**

Dekoratīva piedeva reljefas virsmas iegūšanai



## TEHNISKIE DATI

|   |  |
|---|--|
| <b>Pielietojums</b>   | Lietojama atbilstoši krāsas lietošanas pamācībai gan iekšdarbos, gan ārdarbos. Piemērota jaunām vai iepriekš krāsotām gipškartona plātņu, apmestām, betona un kiegeļu virsmām. |
| <b>Patēriņš (vienai kārtai)</b>                                 | 3-4 m <sup>2</sup> /l (gatavs maisījums) vienā kārtā uz iepriekš krāsotām gludām virsmām.  |
| <b>Uzklāšanas metode</b>  | Uzklāšana ar otu vai rulli.  |
| <b>Žūšanas laiks<br/>(+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%)</b> | Atbilstošs izmantotās krāsas žūšanas laikam.   |
| <b>Darbarīku mazgāšana</b>                                      | No darbarīkiem notīrīt krāsas atlikumus, izmazgāt ar izmantotajai krāsai ieteicamo šķīdinātāju.  |
| <b>Uzglabāšana</b>  | Uzglabāt sausā vietā.  |
| <b>Uzglabāšanas laiks</b>                                       | Uzglabāšanas laiks nav ierobežots.   |
| <b>Izturība pret<br/>ķimikālijām</b>                            | Atbilstoša izmantojamai krāsai.  |
| <b>Iepakojumi</b>   | 1 l, 4 l   |



## LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

### SAGATAVOŠANA

Virsmu sagatavot atbilstoši izmantotās krāsas lietošanas pamācībai.

### UZKLĀŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai virs +5 °C, gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā ir jāizvairās no caurvēja.

### UZKLĀŠANA

Pirma kārtu nokrāsojiet ar krāsu bez Special Structure. Sagatavojiet Special Structure un krāsas maisījumu attiecībā 1:2-2,5 (pēc tilpuma). Pirms krāsošanas rūpīgi samaisiet krāsu un struktūrpiedevu. Otrajai kārtai izmantojiet krāsu ar struktūrpiedevu. Lai iegūtu stingrāku un izturīgāku virsmu, var uzklāt trešo krāsas kārtu bez struktūrpiedevas.

Krāsošana ar silikāta krāsu:

Sagatavojiet maisījumu, kas sastāv no 6L Hansa Silicate + 2L Hansa Silicate Primer + 4L Special Structure. Pirm krāsošanas rūpīgi samaisiet krāsu un struktūrpiedevu. Uzklājet pirmo struktūrkāras kārtu. Otrajai kārtai izmantojiet silikāta krāsu Hansa Silicate bez Special Structure.

### UZMANĪBU!

Lai iegūtu vienmērīgu virsmas toni, pirms krāsošanas nepieciešamo tonētas krāsas daudzumu no dažādiem iepakojumiem saauciet vienā traukā. Uzklājet ar rulli vai otu. Gatavās virsmas struktūra var atšķirties atkarībā no izmantotā krāsošanas darbarīka. Krāsas maisījums krāsošanas laikā ir regulāri jāsamaisa. Ievērojiet izmantotās krāsas lietošanas pamācību.

### VIRSMAS KOPŠANA

Virsmas tīrišanu var veikt ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Virsmas tīrišanai izmantot ūdenī vai neutrālā (pH 6-8) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Ľoti netīru virsmu tīrišanai izmantot vāji sārmainā (pH 8-10) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Pēc tīrišanas virsma noskalot ar tīru ūdeni. Sagatavojot mazgāšanas līdzekļa šķīdumu, ievērot ražotāja norādījumus. Pēc krāsošanas virsmu nedrīkst pakļaut lielai slodzei, jo pilnīgu cietību un nodilumizturību krāsotā virsma sasniedz apmēram 1 mēneša laikā. Ja virsmu nepieciešams tīrīt pirms šī termiņa, to var viegli tīrīt ar ūdenī samitrinātu sūkli vai lupatu.

### PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

[www.vivacolor.lv](http://www.vivacolor.lv)

### KRĀSU LĪNIJA

82888