

Special Structure

Dekoratīva piedeva reljefas virsmas iegūšanai

Struktūrveida virsma

Smalka un vidēja izmēra daļiņas

Dekoratīva piedeva reljefas virsmas iegūšanai



TEHNISKIE DATI

Pielietojums	Lietošana atbilstoši krāsas lietošanas pamācībai gan iekšdarbos, gan ārdarbos. Piemērota jaunām vai iepriekš krāsotām ģipškartona plātņu, apmetām, betona un ķieģeļu virsmām.
Patēriņš (vienai kārtai)	3-4 m ² /l (gatavs maisījums) vienā kārtā uz iepriekš krāsotām gludām virsmām.
Uzklāšanas metode	Uzklāšana ar otu vai rulli.
Žūšanas laiks (+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%)	Atbilstošs izmantotās krāsas žūšanas laikam.
Darbarīku mazgāšana	No darbarīkiem notīrīt krāsas atlikumus, izmazgāt ar izmantotajai krāsai ieteicamo šķīdinātāju.
Uzglabāšana	Uzglabāt sausā vietā.
Uzglabāšanas laiks	Uzglabāšanas laiks nav ierobežots.
Izturība pret ķīmikālijām	Atbilstoša izmantojamai krāsai.
Iepakojumi	1 l, 4 l

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

SAGATAVOŠANA

Virsmu sagatavot atbilstoši izmantotās krāsas lietošanas pamācībai.

UZKLĀŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai virs +5 °C, gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā ir jāizvairās no caurvēja.

UZKLĀŠANA

Pirmo kārtu nokrāsojiet ar krāsu bez Special Structure. Sagatavojiet Special Structure un krāsas maisījumu attiecībā 1:2-2,5 (pēc tilpuma). Pirms krāsošanas rūpīgi samaisiet krāsu un struktūrpiedevu. Otrajai kārtai izmantojiet krāsu ar struktūrpiedevu. Lai iegūtu stingrāku un izturīgāku virsmu, var uzklāt trešo krāsas kārtu bez struktūrpiedevas.

Krāsošana ar silikāta krāsu:

Sagatavojiet maisījumu, kas sastāv no 6L Hansa Silicate + 2L Hansa Silicate Primer + 4L Special Structure. Pirm krāsošanas rūpīgi samaisiet krāsu un struktūrpiedevu. Uzklājiet pirmo struktūrkrāsas kārtu. Otrajai kārtai izmantojiet silikāta krāsu Hansa Silicate bez Special Structure.

UZMANĪBU!

Lai iegūtu vienmērīgu virsmas toni, pirms krāsošanas nepieciešamo tonētas krāsas daudzumu no dažādiem iepakojumiem sajauciet vienā traukā. Uzklājiet ar rulli vai otu. Gatavās virsmas struktūra var atšķirties atkarībā no izmantotā krāsošanas darbarīka. Krāsas maisījums krāsošanas laikā ir regulāri jāsamaisa. Ievērojiet izmantotās krāsas lietošanas pamācību.

VIRSMAS KOPŠANA

Virsmas tīrīšanu var veikt ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Virsmas tīrīšanai izmantot ūdenī vai neitrālā (pH 6-8) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Ļoti netīru virsmu tīrīšanai izmantot vāji sārmainā (pH 8-10) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Pēc tīrīšanas virsma noskalot ar tīru ūdeni. Sagatavojot mazgāšanas līdzekļa šķīdumu, ievērot ražotāja norādījumus. Pēc krāsošanas virsmu nedrīkst pakļaut lielai slodzei, jo pilnīgu cietību un nodilumizturību krāsotā virsma sasniedz apmēram 1 mēneša laikā. Ja virsmu nepieciešams tīrīt pirms šī termiņa, to var viegli tīrīt ar ūdenī samitrinātu sūkli vai lupatu.

PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

www.vivacolor.lv

KRĀSU LĪNIJA

82888