

Special Window Akva

Labā izturība pret atmosfēras iedarbību

Ļoti laba adhēzija ar virsmu

Gandrīz bez smaržas un ātri žūstoša, ar izcilu krāsas toņa noturību

Pret atmosfēras iedarbību izturīga ūdens bāzes krāsa logiem



TEHNISKIE DATI	
Pielietojums	Piemērota lietošanai iekšdarbos un ārdarbos. Jaunas un iepriekš krāsotas koka un metāla virsmas, piemēram, logu rāmji, durvis u.c. Piemērota iepriekš lakotu vai rūpnieciski krāsotu koka virsmu pārkrāsošanai bez gruntēšanas. Nav ieteicama alumīnija virsmām, kas krāsotas ar pulverkrāsām. Piemērota arī dārza mēbelēm.
Spīdums	Pusspīdīgs
Patēriņš (vienai kārtai)	7-9m ² /l - gludām virsmām.
Tonēšana	Krāsu var izmantot baltu vai tonēt gaišajos toņos pēc Tikkurila toņu kartēm (A bāze). Tonētu produktu nemaina.
Bāzes krāsas	A BĀZE
Uzklāšanas metode	Uzklāšanai izmantot otu, rulli ar īsu plūksnu vai izsmidzinātāju. Krāsojot ar rulli, izlīdzināt ar otu. Augstspiediena izsmidzinātāja sprauslai jābūt 0,009" - 0,013" vai 0,230 - 0,330 mm.
Žūšanas laiks (+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%)	0,5 stundas – nelīp putekļi, 24 stundas – var krāsot nākamo kārtu, 2-3 dienas – lietošanai gatava cietība. Žūšanas laiks ir atkarīgs no gaisa mitruma un temperatūras.
Darbarīku mazgāšana	Pēc krāsošanas nekavējoties no darbarīkiem jānotīra krāsas atlikumi un jāizmazgā ar ūdeni.
Uzglabāšana	Sargāt no sala!
Uzglabāšanas laiks	Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā. Ražošanas un derīguma termiņa datumi ir norādīti uz iepakojuma.
Sausais atlikums	Apm. 40% no tilpuma.
Bļivums	Apm. 1,2 kg/l, atkarībā no bāzes krāsas un toņa (ISO 2811).
Iepakojumi	0.9 l, 2.7 l



LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīriet virsmu no putekļiem un netīrumiem. Netīras un taukainas virsmas nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Pelējušas virsmas nomazgājiet ar Tikkurila Homeenpoisto, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. No zaru vietām notīriet sveķus. Jaunas koka virsmas nogruntējiet ar Villa Protekt pēc iespējas agrākā celtniecības stadijā. Metāla virsmas (piemēram, naglu galvas) attīriet no rūsas, nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Nožuvušu metāla virsmu nogruntējiet ar metāla gruntējuma krāsu Universal Korrostop vai citu piemērotu pretkorozijas gruntskrāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Notīriet veco krāsu un rūsu (piem., no naglu galvām). Netīras un taukainas virsmas nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Pelējušas virsmas nomazgājiet ar Tikkurila Homeenpoisto, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Spīdīgas un cietas virsmas noslīpējiet matētas un notīriet putekļus. Līdz tīrai koksnei attīrītas koka virsmas nogruntējiet ar Villa Protekt, metāla virsmas ar Universal Korrostop vai citu piemērotu pretkorozijas gruntskrāsu.

GRUNTĒŠANA

Līdz tīrai koksnei attīrītas koka virsmas nogruntēt ar Villa Protekt, metāla virsmas ar Universal Korrostop vai citu piemērotu pretkorozijas gruntskrāsu.

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai (koksnes relatīvajam mitrumam zem 20%), gaisa temperatūrai vismaz +5 °C, relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā ir jāizvairās no augstas temperatūras. Metāla virsmas temperatūrai ir jābūt zem +35 °C.

KRĀSOŠANA

Pirms krāsošanas krāsu Special Window Akva rūpīgi samaisīt. Lai iegūtu vienmērīgu virsmas toni, pirms krāsošanas nepieciešamo tonētas krāsas daudzumu no dažādiem iepakojumiem, sajaukt vienā traukā. Uzklāt 2 kārtas ar rulli, otu vai izsmidzinātāju. Uzklājot ar rulli, pabeigt krāsošanu ar otu. Īpaši rūpīgi apstrādāt koka izstrādājuma malas un galus. Krāsojot logu rāmjus, krāsu uzklāt tā, lai 1-2 mm platumā tiktu pārklāta stikla rūs.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Contains: 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT), 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)), 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT), 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC) Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus.

Nepieļaut produkta izliešanu kanalizācijā, augsnē un ūdenstilpnēs. Tukšā tara jānogādā izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu. Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. ES GOS robežvērtība (apakšgrupa A/d) 130 g/l. Produkta maksimālais GOS saturs ir 130 g/l.

TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala

PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

www.vivacolor.lv

KRĀSU LĪNIJA

82888