

# Villa Lasur Akva

Aizsargā koksni no mitruma, saules stariem un netīrumiem. Samazina koka virsmas plaisāšanu.



TEHNISKIE DATI	
<b>Pielietojums</b>	Iepriekš apstrādātām un jaunām zāģētām un ēvelētām koka virsmām ārdarbos, kas atrodas virs zemes (fasādēm, žogiem, ārējā apšuvuma daļiem, apšuvumam, durvīm, logu rāmjiem, dārza mēbelēm u.c.). Piemērots arī termiski apstrādātai koksnei. Nav piemērots siltumnīcu iekšējām virsmām.
<b>Patēriņš (vienai kārtai)</b>	12 – 14 m <sup>2</sup> /l. Praktiskais patēriņš atkarīgs no uzklāšanas metodes, krāsošanas apstākļiem, kā arī krāsojamās konstrukcijas formas un virsmas kvalitātes.
<b>Tonēšana</b>	Caurspīdīgs. Produktu var lietot netonētu vai tonēt pēc Tikkurila caurspīdīgo koka pārklājumu toņu kartēm. Tonētu produktu nemaina un nepieņem atpakaļ. Uzmanību! Ja ir nepieciešama aizsardzība pret UV staru iedarbību, produkts ir jātonē. Galīgais tonis būs redzams pēc nožūšanas, un tas ir atkarīgs no uzklāšanas metodes un koka sugas.
<b>Bāzes krāsas</b>	EP BĀZE
<b>Uzklāšanas metode</b>	Ota vai izsmidzinātājs.
<b>Žūšanas laiks (+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%)</b>	Var pieskarties pēc 10 – 60 min. Pārkrāsojams pēc 1h. Zemā temperatūrā un augstākā mitrumā žūšanas laiks pagarinās.
<b>Atšķaidītājs</b>	Ūdens
<b>Darbarīku mazgāšana</b>	Izmazgāt darbarīkus ar ūdeni.
<b>Uzglabāšana</b>	Sargāt no sala!
<b>Uzglabāšanas laiks</b>	Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā līdz derīguma termiņa beigām. Ražošanas un derīguma termiņa datumu norādīti uz iepakojuma. Atvērta tara rūpīgi jāaizver.
<b>Sausais atlikums</b>	Apm. 10% no tilpuma un 11% no svara.
<b>Blīvums</b>	1 kg/l
<b>Izturība pret atmosfēras iedarbību</b>	Labā arī industriālajā vidē.
<b>Iepakojumi</b>	0.9 l, 2.7 l, 9 l



## LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

### SAGATAVOŠANA

Attīrīt virsmas no vecās krāsas paliekām, putekļiem un netīrumiem. Taukainas un netīras virsmas nomazgāt ar Special Clean mazgāšanas līdzekli saskaņā ar instrukcijām, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Pelējušas virsmas nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto saskaņā ar instrukcijām noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt.

### UZKLĀŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai. Koksnes relatīvais mitrums zem 20%. Produkta uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa temperatūrai jābūt virs +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā ir jāizvairās no pārāk augstas temperatūras.

### UZKLĀŠANA

Pirms uzklāšanas un regulāri uzklāšanas laikā Villa Lasur Akva rūpīgi samaisīt. Uzklāt 1 (vecas virsmas) vai 2 (jaunas virsmas) kārtas ar otu vai izsmidzinātāju. Īpaši rūpīgi apstrādāt koka izstrādājuma malas un galus. Uzmanību! Lai pasargātu no produkta šļakatām, augi un virsmas, kuras nav paredzēts apstrādāt, ir jāpārklāj.

### PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

[www.vivacolor.lv](http://www.vivacolor.lv)

### KRĀSU LĪNIJA

82888

