

Villa Primer

Iesūcas dziļi koka virsmā

Nodrošina labu adhēziju ar apdares krāsu

Palēnina mitruma absorbciju koka virsmā un samazina sveķu izraisītas toņa izmaiņas

Alkīda eļļas gruntējuma krāsa neapstrādātu koka virsmu gruntēšanai ārdarbos pirms krāsošanas ar eļļas vai akrila krāsām. Piemērota arī iepriekš ar eļļas krāsu apstrādātu virsmu krāsošanai.



TEHNISKIE DATI	
Pielietojums	Koka ārsienas, logu rāmji, margas, žogi u.c.
Spīdums	Matēts
Patēriņš (vienai kārtai)	Zāgētām virsmām 5–8 m ² /l. Ēvelētām virsmām 8–10 m ² /l.
Tonēšana	Balto AP bāzes krāsu var izmantot baltu vai tonēt apdares krāsai līdzīgā tonī. Toņu precizitāte nav pilnīga. Tonētu produktu nemaina un atpakaļ nepieņem.
Bāzes krāsas	AP BĀZE
Uzklāšanas metode	Uzklāšana ar otu.
Žūšanas laiks (+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%)	Var pārkrāsot pēc 24h. Žūšanas laiks ir atkarīgs no krāsošanas apstākļiem, virsmas absorbcijas un krāsas plēves biezuma.
Atšķaidītājs	Special Solvent.
Darbarīku mazgāšana	Pēc darba pabeigšanas nekavējoties no darbarīkiem notīrīt krāsas atlikumus, pēc tam izmazgāt ar Special Solvent.
Uzglabāšana	Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā. Produktu nevar ilgstoši uzglabāt nevērīgi aizvērtā vai nepilnā tarā.
Uzglabāšanas laiks	Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā līdz derīguma termiņa beigām. Ražošanas un derīguma termiņa datumi norādīti uz iepakojuma. Atvērta tara rūpīgi jāaizver.
Sausais atlikums	Apm. 56% no tilpuma.
Blīvums	1,4 kg/l, ISO 2811.
Izturība pret atmosfēras iedarbību	Laba arī industriālajā un jūras vidē.
Iepakojumi	AP BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l Nav bāzes krāsas: 1 l, 3 l, 10 l

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

No virsmas notīrīt netīrumus un atlupušo materiālu. Netīras un taukainas virsmas nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli Special Clean saskaņā ar instrukcijām, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Pelējušas virsmas nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto šķīdumu saskaņā ar instrukcijām, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Pēc iespējas agrākā būvniecības stadijā nogruntēt virsmas ar Villa Protekt. Īpaši rūpīgi apstrādāt koka izstrādājuma malas un galus. Apstrādāt metāla daļas, piemēram, naglu galvas ar piemērotu pretkorozijas gruntskrāsu. No zaru vietām notīrīt sveķus.

Iepriekš krāsotas virsmas:

No virsmas notīrīt atlupušo materiālu un pelēkās koka šķiedras izmantojot skrāpi un noslaucīt virsmas tīras ar drāšu birsti. Netīras un taukainas virsmas nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli Special Clean saskaņā ar instrukcijām, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Pelējušas virsmas nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto šķīdumu saskaņā ar instrukcijām, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Attīrītas koka virsmas jāapstrādā ar Villa Protekt. Īpaši rūpīgi apstrādāt koka izstrādājuma malas un galus.

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Krāsojamai virsmai jābūt tīrai un sausai (koksnes relatīvais mitrums zem 20%), gaisa temperatūrai virs +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam krāsošanas un žūšanas laikā – zem 80%. Krāsošanas laikā izvairīties no pārāk augstas temperatūras.

KRĀSOŠANA

Pirmā uzklāšana:

Pirms lietošanas Villa Primer rūpīgi samaisīt un ar otu vienā kārtā uzklāt uz tīras koka virsmas. Īpaši rūpīgi apstrādāt izstrādājuma galus. Uzmanību! Lai pasargātu no produkta šļakatām, augi un virsmas, kuras nav paredzēts apstrādāt, ir jāpārklāj. Pārkrāsošanu ieteicams veikt pēc iespējas ātrāk pēc gruntēšanas, bet ne vēlāk kā 6-10 mēnešu laikā. Koksne satur sveķus un citus izdalījumus, it īpaši zaru vietās. Tie var izraisīt dzeltēšanu vai sveķu izdalīšanos cauri krāsas slānim temperatūras un mitruma svārstību ietekmē.

VIRSMAS KOPŠANA

Virsmas var tīrīt 1 mēnesi pēc krāsošanas. Vispiemērotākā tīrīšanas metode ir mazgāšana ar ūdens strūklu. Jāņem vērā, ka mitrās tīrīšanas rezultātā var mainīties virsmas tonis, tādēļ tīrāmā vieta ir jānorobežo. Pirms mazgāšanas notīrīt atlupušās daļiņas un netīrumus. Pelējumu vai alģes nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto un rūpīgi noskalot. Pēc pelējuma noņemšanas virsmu vienmēr pārkrāsot.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA



Uzmanību

UN 1263

Contains: kobalta bis(2-etilheksanoāts), 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT), 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (DCOIT), etilmetilketoksīms. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izvairīties ieelpot putekļus/dūmus/gāzi/miglu/izgarojumus/smidzinājumu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus vai aizsargapgērbus un acu vai sejas aizsargu. SASKARĒ AĻ: Mazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni.

Tukšā tara jānogādā izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu. Nepieļaut produkta izliešanu kanalizācijā, augsnē un ūdenstilpnēs. Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. ES GOS robežvērtība (apakšgrupa A/g) - 350 g/l. Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS saturs ir 350 g/l.

Izlietotu tīrīšanas lupatu, papīra salvešu, utt. pašaizdegšanās risks. Pirms izmešanas piesārņotie materiāli jāsamērcē ūdenī un jāievieto slēgtā metāla konteinerā.



PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

www.vivacolor.lv

KRĀSU LĪNIJA

82888

Augstākminētie dati ir pārbaudīti un pareizi, tie ir balstīti uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju. Izplatītājs: SIA TIKKURILA, Krūzes iela 23 k-3, Rīga LV-1046, Latvija, tālr. +371 67611135, e-pasts: info.lv@tikkurila.com

