

# Villa Protekt

Iesūcas dziļi koka virsmā  
Aizkavē mitruma absorbciju un novērš pelējuma veidošanos  
Piemērots profesionāļiem un amatieriem

Bezkrāsains šķīdinātāja bāzes koksnes impregnēšanas līdzeklis



TEHNISKIE DATI	
<b>Pielietojums</b>	Zāģēta un ēvelēta koka virsmas ārdarbos, kas atrodas virs zemes (spundētie ārējā apšuvuma dēļi, apšuvums, durvis, logu rāmji, žogi u.c.). Piemērots arī termokoksnei. Nelietot siltumnīcu iekšējām virsmām.
<b>Patēriņš (vienai kārtai)</b>	4-5m <sup>2</sup> /l – zāģētām koka virsmām, 8-10 m <sup>2</sup> /l – baļķu un ēvelētām koka virsmām
<b>Tonēšana</b>	Bezkrāsains.
<b>Uzklāšanas metode</b>	Uzklājams ar otu vai iegremdēšanas metodi.
<b>Žūšanas laiks</b> (+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%)	0,5 stundas – nelīp putekļi, 24 stundas – var uzklāt nākamo kārtu. Žūšanas laiks ir atkarīgs no gaisa mitruma un temperatūras
<b>Atšķaidītājs</b>	Special Solvent.
<b>Darbarīku mazgāšana</b>	No darbarīkiem uzreiz pēc darba pabeigšanas notīrīt produkta atlikumus un izmazgāt ar Special Solvent, Special Solvent Spray, Tikkurila Pensselipesu vai citu šķīdinātāju uz minerālspirta bāzes.
<b>Uzglabāšana</b>	Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana zemā temperatūrā. Nevērigi aizvērtā vai nepilnā tarā produktu nevar ilgstoši uzglabāt.
<b>Uzglabāšanas laiks</b>	Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā līdz derīguma termiņa beigām. Ražošanas un derīguma termiņa datumī norādīti uz iepakojuma. Atvērta tara rūpīgi jāaizver.
<b>Sausais atlikums</b>	Apm. 15% no tilpuma
<b>Blīvums</b>	0,8 kg/l
<b>Iepakojumi</b>	1 l, 3 l, 10 l, 20 l

## LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

### SAGATAVOŠANA

Attīrīt virsmu no putekļiem un netīrumiem. No virsmas ar skrāpi vai tērauda suku noņemt atlupušo krāsu. Pelējušas virsmas nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto šķīdumu saskaņā ar instrukcijām, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt.

### UZKLĀŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai (koksnes relatīvais mitrums zem 20%), gaisa temperatūrai virs +5 °C un gaisa relatīvajam mitrumam uzklāšanas un žūšanas laikā zem 80%. Krāsošanas laikā ir izvairīties no augstas temperatūras.

### UZKLĀŠANA

Pirms uzklāšanas Villa Protekt rūpīgi samaisīt. Uzklāt 1 kārtā ar otu, koksnes šķiedras virzienā, vai iegremdējot. Jaunas koka virsmas apstrādāt pēc iespējas agrākā būvniecības stadijā. Īpaši rūpīgi apstrādāt koka izstrādājuma malas un galus. Uzmanību! Lai pasargātu no produkta šļakatām, augi un virsmas, kuras nav paredzēts apstrādāt, ir jāpārklāj. Tā kā koksnes impregnēšanas līdzeklis neaizsargā koksni no saules gaismas, virsējo kārtu ir ieteicams uzklāt pēc iespējas ātrāk.

### VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

UN 1263

### PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

[www.vivacolor.lv](http://www.vivacolor.lv)

### KRĀSU LĪNIJA

82888

