

Vivacolor LF

Veido līdzenu virsmu
Viegli uzklājama un izlīdzināma
Labā adhēzija

Smalkā špaktelepe



TEHNISKIE DATI	
Pielietojums	Sienas un griesti sausās iekštelpās. Piemērota apmestu, betona, ķieģeļu, ģipškartona plātņu un gruntētu kokšķiedras plātņu virsmu izlīdzināšanai, kā arī savienojumu vietu un nelielu plaisu aizpildīšanai.
Saistviela	Akrila kopolimērs
Maksimālais daļiņu izmērs	0,08 mm
Maksimālais slāņa biezums	3 mm.
Toņi	Balts.
Patēriņš (vienai kārtai)	1mm bieza kārtā: ~ 1 l/m ² ; Savienojumu un skrūvju vietu (2x) aizpildīšana: ~ 0,2 l/m ² .
Uzklāšanas metode	Uzklāšana ar špaktelepstiņu.
Žūšanas laiks (+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%)	1 mm - 3 stundas.
Darbarīku mazgāšana	No darbarīkiem notīrīt špaktelepti un izmazgāt tos ar ūdeni.
Uzglabāšana	Sargāt no sala!
Uzglabāšanas laiks	Cieši noslēgtā oriģinālajā ražotāja tarā – 2 gadus no ražošanas datuma (skatīt uz iepakojuma).
Sausais atlikums	Apm. 63 % no masas.
Blīvums	Apm. 1,4 kg/l (ISO 2811).
Iepakojumi	0.6 l, 3 l, 10 l, 15 l
Adhēzija	0,9 N/mm ² .

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīrīt virsmu no putekļiem un netīrumiem. Tūkainas virsmas nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Irdenas un putekļainas virsmas nogruntēt ar alkīda gruntējuma krāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Attīrīt virsmas no vecās krāsas kārtas, putekļiem un netīrumiem. Tūkainas un iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Spīdīgas virsmas noslīpēt matētas un notīrīt slīpēšanas putekļus. Irdenas un putekļainas virsmas nogruntējiet ar alkīda gruntējuma krāsu.

UZKLĀŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai virs +5 °C, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā ir jāizvairās no caurvēja un augstas temperatūras.

UZKLĀŠANA

Špakleļtepi uzklāt ar špakleļlāpstiņu. Savienojumu vietās un plaisās pirms špaktelēšanas iestrādāt papīra vai stiklašķiedras lenti. Špaktelēto virsmu pēc nožūšanas noslīpēt un notīrīt putekļus. Slīpēšanas laikā ieteicams izmantot acu aizsargu un pretputekļu masku. Nepieciešamības gadījumā uzklāt otru špakleļtepes kārtu.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Contains: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT), 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)).

Tukšā tara jānogādā izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu. Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē.

TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala

PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

www.vivacolor.lv

KRĀSU LĪNIJA

82888

