

Vivacolor W

Mitrumizturīga
Teicama adhēzija
Piemērota šuvju aizpildīšanai

Mitrumizturīga špaktelepe



TEHNISKIE DATI

Pielietojums	Sienas un griesti mitrās un sausās iekštelpās. Piemērota šuvju aizpildīšanai un izlīdzināšanai, betona, ķieģeļu, ģipskartona plātņu un gruntētu kokšķiedras plātņu virsmu izlīdzināšanai, kā arī plaisu un iedobumu aizpildīšanai.
Saistviela	Akrila kopolimērs.
Maksimālais slāņa biezums	3 mm
Toņi	Zils.
Patēriņš (vienai kārtai)	1mm bieza kārtā: ~ 1 l/m ² , šuvju un skrūvju vietu aizpildīšana (2x): ~ 0,3 l/m ² .
Uzklāšanas metode	Uzklāšana ar špaktelepstiņu.
Žūšanas laiks (+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%)	1 mm - 3 stundas. Žūšanas laiks ir atkarīgs no gaisa temperatūras un relatīvā gaisa mitruma.
Darbarīku mazgāšana	No darbarīkiem notīrīt špaktelepti un izmazgāt tos ar ūdeni.
Uzglabāšana	Sargāt no sala!
Uzglabāšanas laiks	Cieši noslēgtā oriģinālajā ražotāja tarā – 2 gadus no ražošanas datuma (skatīt uz iepakojuma).
Sausais atlikums	Apm. 57 % no masas.
Blīvums	Apm. 1,1 kg/l (ISO 2811).
Iepakojumi	0.6 l, 3 l, 10 l
Adhēzija	1,35 N/mm ²

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīrīt virsmu no putekļiem un netīrumiem. Taukainas virsmas nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Irdenas un putekļainas virsmas nogruntēt ar alkīda gruntējuma krāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Attīrīt virsmas no vecās krāsas kārtas, putekļiem un netīrumiem. Taukainas un iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Spīdīgas virsmas noslīpēt matētas un notīrīt slīpēšanas putekļus. Irdenas un putekļainas virsmas nogruntējiet ar alkīda gruntējuma krāsu.

UZKLĀŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai virs +5 °C, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Uzklāšanas laikā ir jāizvairās no caurvēja un augstas temperatūras.

UZKLĀŠANA

Uzklāt špakteltepi ar špaktelļāpstiņu. Plaisās vai savienojumu vietās pirms špaktelēšanas iestrādāt papīra vai stiklašķiedras lenti. Ja nepieciešams, špaktelēto virsmu pēc nožūšanas noslīpēt un notīrīt putekļus. Slīpēšanas laikā ieteicams izmantot acu aizsargu un pretputekļu masku. Nepieciešamības gadījumā uzklāt otru špakteltepes kārtu.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Contains: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT), 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)), 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (MIT), 4,5 dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (DCOIT). Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Tukšā tara jānogādā izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu. Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē.

TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala

PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

www.vivacolor.lv

KRĀSU LĪNIJA

82888